

LASSELSBERGER - KNAUF



PREMIUM PLUS

VÉKONY ALAPVAKOLAT PÓRUSBETONRA

Cikkszám: K00215041

Tulajdonságok:

- $>5 \text{ N/mm}^2$ nyomószilárdság
- 0,6 mm-es max. szemcseméret
- 3-10 mm rétegvastagság

Előnyök:

- vékony rétegvastagságban felhordható
- fehér színű
- jó páraáteresztő képességű
- jól tapad
- anyagában simítható



A Premium Plus vékonyvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Fehércement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Premium Plus vékonyvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett pórusbeton, téglá, beton, mészhomok téglá, terméskő, ill. megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapott falazatokon alkalmazható beltérben.

| MŰSZAKI ADATOK: | |
|-------------------------------------|---|
| nyomószilárdság: | >5 N/mm ² |
| hajlítószilárdság: | >0,2 N/mm ² |
| tapadószilárdság: | >0,5 N/mm ² |
| páradiffúziós ellenállási szám (μ): | kb. 15 |
| hővezetési tényező (λ): | 0,73 W/mK |
| rétegvastagság: | 3-10 mm |
| anyagzsükséglet: | kb. 1,6 kg/m ² mm-enként |
| max. szemcseméret: | 0,6 mm |
| keverővíz: | kb. 8 l/zsák |
| bedolgozási idő: | 2 óra |
| csomagolás: | 40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva |
| tárolás: | Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig. |
| kötőanyag: | fehércement, mész |
| cikkszám: | K00215041 |
| szabvány: | MSZ EN 998-1 |
| EINECS: | 266-043-4, 215-137-3 |

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Premium Plus felhordását megelőző műveletek:

A Premium Plus vékonyvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por és szennyeződésmentesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét és a megfelelő tapadóerőt szükség esetén Kontakt Poren pórusbeton alapozóval vagy Putzgrund alapozóval biztosítjuk.

A Premium Plus feldolgozása:

A Premium Plus vékonyvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő

keverőszárat használva) vagy kézzel. Keverés után az anyagot pihentjük kb. 5 percig, majd ismételtlen átkeverjük. Felhordása rozsdamentes acél simítóval, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 3-10 mm. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. A felhordott vakolatot rövid várakozási idő után szivacsoljuk, vagy igény szerint simára gletteljük. Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A vakolt felület burkolható, festhető, tapétázható, nemesvakolattal bevonható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapozás: Putzgrund, Kontakt Poren

Javítóhabarcs: Renti, Renti Fein

Glettanyag: Gletti, Gletti Extra

Rögzítőhabarcs: Profilfix

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

PREMIUM PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után



Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés, **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

WALL
system