

# LASSELSBERGER - KNAUF



## EUROSAN VS EUROSAN GÚZOLÓ

Cikkszám: K00551101

### Tulajdonságok:

- WTA rendszertanúsítással rendelkezik
- Szulfátálló
- Hidrofób tulajdonságú
- Nagy szilárdságú
- Nagy szemcseméretű

### Előnyök:

- Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
- Jó tapadást biztosít



Az Eurosan VS gúzoló gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Szulfátálló cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

### Alkalmazások:

Az Eurosan VS gúzoló kül- és beltéri, vizes, sóterhelt falazatok alapvakolás előtti, tapadást javító előfröcskölő anyaga. Alkalmas az Eurosan felújító és javító, szárító vakolatok felhordása előtti felület előkészítésre. Alkalmazásával a falfelület egyenesen nedvszívó lesz.

### Kiemelt alkalmazások:

WTA rendszer alkalmazásakor.

## MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>15 N/mm <sup>2</sup>
hajlítószilárdság:	>3 N/mm <sup>2</sup>
tapadószilárdság:	>0,2 N/mm <sup>2</sup>
páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 25
anyagszükséglet:	kb. 3-5 kg/m <sup>2</sup>
max. szemcseméret:	4 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 7 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	kb. 30 perc
műveleti idő:	10-30 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	szulfátálló cement
cikkszám:	K00551101
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

## FELDOLGOZÁS:

### Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan VS felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan VS gúzolót olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelüle-

tek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen, majd érdesre le kell húzni. Felhordását megelőzően a falfelületet a falazat nedvességtartalmától függően Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozóval (talajszint felett) vagy Eurosan W vízelosztató alapozóval (talajszint alatt) kell előkezeln.

**Az Eurosan VS feldolgozása:** A Eurosan VS gúzolót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben kb. 5 perc. Felhordása hagyományos kőművesszerszámokkal (kőművesszerpenyővel), hálózatosan, a felület 50%-os borítottságával, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott felhordani.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Eurosan EP, Eurosan UP

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Alapozás:** Eurosan W, Eurosan H

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

## EUROSAN VS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

**Anyagkeverés\***

**5+5+2 perc**

**Műveleti idő: folyamatos**

**Bedolgozhatósági idő\*\***

**30 perc**

**Száradás\*\*\*: 1 nap**

**védelem: kb. 1 nap**

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.  
**Bedolgozhatósági idő:** Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

\* 5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés \*\*a bekeveréstől számítva, \*\*\*a felhordástól számítva

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
[epitomegoldasok.lb-knauf.hu](http://epitomegoldasok.lb-knauf.hu)

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevoszolgalat

**EUROSAN**  
system